

# Färgbort SPC 202

## Farb- & Graffitientferner / Abbeizer

### Eigenschaften:

Effizienter, wasserbasierender Farb- und Graffitientferner für Oberflächen aus Holz, Putz und Stein usw. im Außen- und Innenbereich. Dieser Abbeizer löst sowohl Acryl-, als auch Ölfarben von der Oberfläche. Färgbort SPC 202 eignet sich ausgezeichnet zur Vorbehandlung von Anstrichen. Die Inhaltsstoffe sind leicht biologisch abbaubar. **Achtung! Bestimmte Kunststoffe oder Gummisorten können angegriffen werden.** Bei Unsicherheit, bringen Sie an verdeckter Stelle einen Probeanstrich auf.



### Anwendung:

1. Verwenden Sie den Farhentferner in konzentrierter Form!
2. Tragen Sie während der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille und sorgen Sie bei Anwendung im Innenbereich für ausreichend Durchlüftung.
3. Achtung! Bestimmte Kunststoffe oder Gummisorten können angegriffen werden. Um die Verträglichkeit der zu reinigenden Oberfläche zu ermitteln, tragen Sie den Farhentferner probeweise an einer verdeckten Stelle auf. Dies gibt Ihnen ebenfalls Aufschluss darüber, wie lange der Farhentferner einwirken muss, damit die Altfarbe abgeht.
4. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Fett, Öl und anderen Verschmutzungen.
5. Bereiche, die nicht von Farbe befreit werden sollen, schützen Sie bitte z.B. mit Gaffa-Tape oder PE-Klebeband.
6. Tragen Sie den Farhentferner in einer dichten Schicht mit einer Bürste, einem Pinsel oder einem Schwamm auf (Schutzbrille/Schutzhandschuhe!). Die Schichtdicke sollte bei etwa 100-150% der zu entfernenden Farbdicke liegen.
7. Während des Einwirkprozesses darf der Farhentferner nicht trocknen!  
Sollte dies doch geschehen, bzw. schneller trocknen, als sich die Altfarbe löst, tragen Sie eine weitere Schicht Farhentferner auf. Auch verhindern Sie das Austrocknen, in dem Sie z.B. eine Plastikfolie auflegen (z.B. Klarsicht- bzw. Frischhaltefolie aus der Küche).
8. Nach der gewünschten Einwirkzeit entfernen Sie die lose gewordene Farbschicht mittels eines Hochdruckreinigers (vor der Weiterverarbeitung durchtrocknen lassen!) oder durch Abkratzen (nach dem Abkratzen die Fläche mit klarem Wasser abspülen und vor der Weiterverarbeitung durchtrocknen lassen!).
9. Kalkulieren Sie mit bis zu 24 Stunden Einwirkzeit, ehe sich eine Farbschicht ablösen wird.

### Tipps:

- Nicht in direkter Sonne oder auf erwärmten Oberflächen verwenden.
- Verwenden Sie den Farhentferner in konzentrierter Form.
- Tragen Sie während der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Achtung! Bestimmte Kunststoffe oder Gummisorten können angegriffen werden. Bei Unsicherheit, bringen Sie an verdeckter Stelle einen Probeanstrich auf.
- Sollten mehrere Farbschichten übereinander liegen, kann es passieren, dass sich nur die oberste löst. In diesem Fall entfernen Sie bitte die bereits gelöste Farbschicht und wiederholen den Vorgang.
- Das Produkt hat eine austrocknende Wirkung. Bei Augenkontakt sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und ggf. einen Arzt aufsuchen.

### Technische Daten:

Reichweite: Ca. 4-6 qm/l, je nach Untergrund  
Verarbeitung: Bürste, Pinsel oder Schwamm. +15°C bis +32°C (je kälter, desto länger die Einwirkzeit - optimal +20°C)  
Inhalt: Benzylalkohol 20-40%