

BRUNTJÄRA (Brauner Kiefernholzteer)

Reines, natürliches Holzkonservierungsmittel

NICHT AUF LASIERTEM, GEWACHSTEM ODER MIT FARBE BEHANDELTEM HOLZ AUFTRAGEN!

Eigenschaften:

BRUNTJÄRA ist ein schwedisches Natur- und Qualitätsprodukt und wird aus harzhaltigem Kiefernholz produziert. Es enthält alle Bestandteile des Harzes und der Fettsäuren und ihre Umwandlungsprodukte wie Harzöl, oxidierte Säuren, Ester, hocherhitzte Terpentine und fetthaltiger Spiritus usw., welches einen Kiefernteer dieser Qualität kennzeichnet. Dieser Nadelholzteer eignet sich für den Holzschutz von Holzhäusern, Holzziegeln/Holzschiefertafeln, Holzbooten aber auch für Unterkonstruktionen, Zaunpfähle oder Hochbeete. Holzteer ist diffusionsoffen, risshemmend, konservierend, wasserabweisend, penetrierend (zieht ins Holz ein, kein Ölfilm auf dem Holz), kann eine hohe Standzeit erreichen und gibt dem Holz verloren gegangene Wirkstoffe zurück. Verdünnen Sie den Teer mit Balsamterpentin, um ein schnelles Eindringen und eine rasche Trocknung zu gewährleisten. Holzteer hat einen charakteristischen Geruch von verkohltem Holz. **ACHTUNG: NICHT AN DIE HAUT KOMMEN LASSEN – SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**



Anwendung / Mein Holz ist...

...unbehandelt oder abgeschliffen:

1. Holzteer nicht auf lasiertem, frisch geöltem, gewachstem oder mit Farbe behandeltem Holz auftragen.
2. Warten Sie, bis die Umgebungstemperatur des zu streichenden Holzes mindestens 20°C beträgt, da sich der Teer so besser verarbeiten lässt und tiefer in die Holzstruktur eindringt. Grundsätzlich gilt: Je wärmer, desto besser. Bei Bedarf können Sie den Holzteer auch in einem Wasserbad erwärmen.
3. Grundieren Sie nun das Holz, indem Sie BRUNTJÄRA mit Balsamterpentin mischen (ca. 10-20% Balsamterpentin zum Teer). Bei größeren Flächen verwenden Sie unseren fertigen Teergrundierer TARINÖL (Schutzhandschuhe tragen!). Lassen Sie die grundierte Schicht mehrere Tage trocknen, bzw. solange, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt.
4. Rühren Sie BRUNTJÄRA vor und während der Verarbeitung gut um und tragen den Teer auf (Schutzhandschuhe tragen!). Bei Bedarf verdünnen Sie den Holzteer, indem Sie bis zu 10% Balsamterpentin hinzufügen.
5. Je nach Holzrestfeuchte bzw. Saugfähigkeit des Untergrundes, lassen Sie den Holzteer mindestens eine Woche bis mehrere Monate in das Holz einziehen (Holzteer trocknet nicht sondern zieht in das Holz ein - die Oberfläche fühlt sich dann trocken an). Erst, wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt, tragen Sie den mit bis zu 10% Balsamterpentin leicht verdünnten zweiten bzw. dritten Anstrich auf (Schutzhandschuhe tragen!).

...mit Holzteer behandelt:

1. Holzteer nicht auf lasiertem, frisch geöltem, gewachstem oder mit Farbe behandeltem Holz auftragen.
2. Warten Sie, bis die Umgebungstemperatur des zu streichenden Holzes mindestens 20°C beträgt, da sich der Teer so besser verarbeiten lässt und tiefer in die Holzstruktur eindringt. Grundsätzlich gilt: Je wärmer, desto besser. Bei Bedarf können Sie den Holzteer auch in einem Wasserbad erwärmen.
3. Rühren Sie BRUNTJÄRA vor und während der Verarbeitung gut um und tragen den Teer auf (Schutzhandschuhe tragen!). Bei Bedarf verdünnen Sie den Holzteer mit bis zu 10% Balsamterpentin.

BITTE WENDEN =>

BRUNTJÄRA (Brauner Kiefernholzteer)

Reines, natürliches Holzkonservierungsmittel

NICHT AUF LASIERTEM, GEWACHSTEM ODER MIT FARBE BEHANDELTEM HOLZ AUFTRAGEN!

Tipps:

- **ACHTUNG:** Planen Sie, mehrere Dosen Teer zu verstreichen, mischen Sie diese vorher untereinander!
Denn dieser Teer ist ein Naturprodukt, so dass z.B. die Farbgebung von Dose zu Dose leicht variieren kann.
- Rühren Sie den Teer vor und während der Verarbeitung gut um, weil die Pigmente auf den Dosenboden sinken können.
- Tragen Sie beim Streichen unbedingt Schutzhandschuhe – Holzteer nicht an die Haut kommen lassen.
- Streichen Sie mit einem Pinsel oder einer Rolle.
- Wenn Holzteer auf die Haut gekommen ist – sofort mit Spülmittel und viel Wasser abwaschen. Nadelholzteer kann bei die Haut austrocknen sowie reizen.
- Streichen Sie auf neuem Holz 3 Anstriche in den ersten 2-3 Jahren.
- Bei feuchter Umgebung können weiße Flecken entstehen. Diese verschwinden wieder mit folgender, trockener Luft.
- Dose nach Gebrauch geschlossen halten.
- Holzteer unerreichbar für Kinder lagern.

Im Falle einer Einnahme:

- Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Die Dose bzw. dieses Merkblatt mitnehmen.
- Ein Erbrechen vermeiden, da es sonst zu erneuter Reizung der Speiseröhre kommt.

Technische Daten:

Dichte bei 20°C:	1200 kg/m ³
VOC (Kat 1.1/f):	Relevante Grenzwerte 700 g/l (2010), max. Gehalt <300 g/l (2010)
Flammpunkt:	>80°C
Farbe:	Braun
Ergiebigkeit:	5-8 m ² /l je nach Untergrund und Verdünnungsgrad sowie nach Trockenheit und Oberfläche des Holzes
Streichverhalten:	Nicht unter 20°C Außentemperatur streichen
Trocknung:	Holzteer trocknet nicht, sondern zieht in das Holz ein. Die Oberfläche fühlt sich dann trocken an.
Überstreichbar:	Je nach Holzrestfeuchte bzw. Saugfähigkeit des Untergrundes mindestens eine Woche bis mehrere Monate
Verdünnung:	Mit 10-20% Balsamterpentin <i>Kein Terpentinersatz verwenden!</i>
Reinigung:	Balsamterpentin oder Alkohol
Haltbarkeit:	2 Jahre in unangebrochener Dose

