

# KINESISK TRÄOLJA

## Chinesisches Holzöl / Tungöl

NUR AUF TROCKENEN HÖLZERN ANWENDEN!

### Eigenschaften:

KINESISK TRÄOLJA ist ein ausgezeichneter Schutz vor Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung für alle trockenen Holzarten im Außenbereich. Auch für Edelhölzer wie z.B. Teak und Mahagoni eignet sich dieses Öl hervorragend. Überall dort, wo die natürliche Holzfarbe bestehen bleiben soll, verwenden Sie unser farbloses KINESISK TRÄOLJA: Für Gartenmöbel, Terrassen, Fenster, Türen, Boote und vieles mehr. Es wird aus den Samen des Tungbaumes gewonnen und dringt auch aufgrund seines Leinölgehaltes sehr tief in das Holz ein, sorgt so für eine ausgezeichnete Sättigung, so dass das Holz nicht austrocknet, dadurch Risse bekommt und verschmutzt. Das enthaltene chinesische Holzöl ist stark wasserabweisend und hemmt die Alterung des Holzes.

**ACHTUNG: Während der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen!**



### Anwendung:

1. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Tragen Sie während der Verarbeitung Schutzhandschuhe!  
Rühren Sie KINESISK TRÄOLJA vor der Verarbeitung gut um und arbeiten es so oft mit einem Lappen, einem Lasurpinsel oder einer Rolle in das Holz ein, bis das Holz gesättigt ist. Dabei achten Sie bitte besonders darauf, alle Äste und Stoßkanten ausreichend zu sättigen.
3. Nach etwa 15 Minuten wischen Sie die überschüssige Menge Öl mit einem Lappen ab (Schutzhandschuhe) und lassen das Öl je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur 16-24 Stunden trocknen.

### Tipps:

- Ölen Sie Außenholz nicht zu früh im Frühling, sondern lassen das Holz zuvor gründlich durchtrocknen.
- Chinesisches Holzöl nur auf trockenen Hölzern anwenden.
- Getränkte Lappen, Pinsel, Rollen usw. können sich selbst entzünden – legen Sie sie nach Gebrauch in Wasser und bewahren sie an einer feuersicheren Stelle auf.
- Die Schutzwirkung liegt im Außenbereich bei 1-2 Jahren.

### Technische Daten:

Farbe:	Hellgelb	Trockengehalt:	45 Volumen-%	Dichte:	850 kg/m <sup>3</sup>
Flammpunkt:	40°C	Lösungsmittel:	Terpentinersatz, schwach aromatisiert		
Ergiebigkeit:	4-7 m <sup>2</sup> /l, auf sägerauem oder sehr trockenem Holz, 7-10 m <sup>2</sup> /l auf gehobeltem Holz				
Trocknung:	16-24 Std. je nach Temperatur und Luftfeuchte				
Verdünnung:	Balsamterpentin oder Terpentinersatz, wird i.d.R. nicht verdünnt				
Reinigung:	Balsamterpentin oder Terpentinersatz				
VOC:	Relevante Grenzwerte 700 g/l (2010), max. Gehalt 462 g/l (2010)				