

GOLVFÄRG

Bodenfarbe lösemittelhaltig
NICHT AUF AYRYLHALTIGEN ALTANSTRICHEN ANWENDEN!

Eigenschaften:

GOLVFÄRG / DIMENSION ist eine extrem belastbare, glänzende Uretanalkydackfarbe für den Innenbereich – mit vom Händler hinzugefügten Algiziden auch für den Außenbereich gedacht. Sie eignet sich für Holz- sowie Estrich- und Betonböden als auch Treppenstufen, auf Leisten oder Bartresen sowie auf Metall. Diese Bodenfarbe basiert auf Uretanalkydharz und weist dadurch hervorragende Eigenschaften auf: Haftung, abweisend gegen Wasser und Säuren, kratzfest, schlagfest, wetterbeständig, Beständigkeit gegen Basen, etc. Dank ihrer Flexibilität kann GOLVFÄRG / DIMENSION auf einer Vielzahl von Böden verarbeitet werden mit bestem Resultat. Die Farbe kann nach RAL, NCS, usw. abgetönt werden.



Anwendung / Mein Untergrund ist...

...Holz, innen oder außen:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder schleifen Sie loses Material wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit Wasser und etwas Spülmittel ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls (im Aussenbereich) mit Moos- und Schimmelfentferner vorarbeiten.
2. Ist Ihr Holz unbehandelt oder blank, tragen Sie zuerst eine verdünnte Schicht der Bodenfarbe auf (ca. 25% Terpentinersatz zur Farbe) und lassen sie je nach Außen- oder Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mindestens 2 Tage trocknen.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von mind. 4-6 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 24 Stunden)

...Metall und Stahl, innen oder außen:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder schleifen Sie loses Material wie z.B. Schmutz oder Staub ab.
2. Sofern Rost auf dem Metall ist, diesen zuvor entfernen und im Anschluß unseren Metallgrundierer Rostgrund V auftragen. Der Rostgrund V entfällt bei rostfreiem Metall.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von mind. 4-6 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 24 Stunden)

...Betonboden, innen oder außen:

1. Frischen Betonboden oder Estrich lassen Sie zunächst gründlich aushärten.
Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein. Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder schleifen Sie loses Material wie z.B. Putz, Kalk oder Staub ab, spülen danach alles mit Wasser und etwas Spülmittel ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Grundieren Sie nun mit einer verdünnten Schicht unseres Universallackes (ca. 30-50% Terpentinersatz zum Universallack) und lassen sie diesen, je nach Außen- oder Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit 1-2 Tage trocknen – bei stark saugendem Untergrund verringert sich hierdurch die spätere Farbmenge, ferner bindet der Universallack mineralische Substanzen.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von 4-6 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 24 Stunden)

...Aluminium oder Zink/Titanzink, innen oder außen:

1. Um eine optimale Haftung auf Aluminium zu erzielen, schleifen Sie die Oberfläche matt. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.*
2. Grundieren Sie nun mit unserem Meistergrund V – nur so haftet der folgende Farbanstrich optimal auf Aluminium und Zink an.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von 4-6 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 24 Stunden)

BITTE WENDEN =>

GOLVFÄRG

Bodenfarbe lösemittelhaltig

NICHT AUF ACRYLHALTIGEN ALTANSTRICHEN ANWENDEN!

Tipps:

- Nicht auf acrylhaltigen Altanstrichen anwenden.
- Streichen Sie nicht auf sonnenerwärmten Oberflächen im Außenbereich, was die Trocknung negativ beeinflussen würde.
- Bei besonders stark beanspruchten Oberflächen (z.B. Estrich in der Garage) die Trocknungszeiten unbedingt einhalten, gerne etwas länger warten. Streicht man zu früh über eine nicht vollends ausgehärtete Schicht, bleibt der letzte Anstrich sehr lange weich und macht den Boden lange unbenutzbar. Einkomponentenfarben wie u.a. diese Bodenfarbe trocknen grundsätzlich langsam. Sollten Sie aus verschiedenen Gründen eine sehr schnelle Trocknung wünschen, so greifen Sie auf den 2-Komponenten-Epoxyharz aus. Bei 2-K-Anstrichen immer die größere Schichtstärke des Anstrichs beachten (Türen schließen evtl. nicht mehr, müssen gekürzt werden).
- GOLVFÄRG / DIMENSION eignet sich auch für Anstriche von Holzbooten unterhalb der Wasserlinie.
- Verwenden Sie Bodenlackpinsel, Schaumstoffrolle oder Flächenstreicher.

Ist mein Voranstrich acrylhaltig? (Nicht anwendbar auf Lasuren!)

So finden Sie es ganz einfach heraus:

Geben Sie Brennspritus oder reinen Alkohol in einen Lappen und reiben Sie damit für etwa 1 Minuten mit leichtem Druck immer auf der gleichen Stelle der unbekanntenen Farbschicht. Wird diese durch das Reiben weich oder klebrig, ist es eine acrylhaltige Farbe oder Lasur. Bleibt die Stelle jedoch unverändert, handelt es sich um eine Öl- oder Alkydharzfarbe.

Technische Daten:

Bindemittel:	Uretanalkydharz	Glanz:	60-80 (glänzend), je nach Untergrund und Alter des Anstrichs
VOC (Kat A/i):	500 g/l (2010)	Verdünnung:	Terpentinersatz
Reinigung:	Terpentinersatz	Abriebklasse:	Ca. 10 000 Zyklen
Streichverhalten:	Über +8 °C	Lagerung:	Mind. 3 Jahre in unangebrochener Dose, Kaltlager
Ergiebigkeit:	8-12 m ² /l	Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchte: 1 Tag begehbar, nach 3-5 Tagen belastbar, nach 4-6 Tagen überstreichbar,

Achtung!!! Einige Farbtöne (darunter viele RAL-Farbtöne) können in Abhängigkeit zur Pigmentierung eine schlechtere Deckkraft und/oder eine UV-Instabilität haben, als andere Farbtöne. Das gilt für alle Farbenarten, die im Außenbereich verarbeitet werden. Hier beraten wir Sie gerne im Vorwege.