

MÄSTARLACK 15, 40 und 70 V

Lackfarbe auf Acrylbasis für den Innenbereich

Eigenschaften:

MÄSTARLACK V ist ein matter (15), seidenmatt bis halbgänzender (40) oder glänzender (70) wasserbasierender Acryllack und eignet sich hervorragend für Möbel, Bodenleisten, Fenster, Türen sowie Metall- und Blechdetails im Innenbereich. Die Farbe hat eine sehr gute Anhaftung und hinterlässt eine harte, widerstandsfähige Oberfläche, weshalb wir sie z.B. auch als Anstrich für Esstische und -Stühle empfehlen. MÄSTARLACK V lässt sich einfach verstreichen, verteilt sich sehr gut auf der Oberfläche und verzeiht dadurch leichte Fehler beim Streichen.



Anwendung auf Holz / Mein Ziel ist...

...ein Anstrich auf unbehandeltem Holz:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, schleifen oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab.
2. Streichen Sie nun eine Schicht mit unserem Haftgrund MÄSTARGRUND V / SNICKERIGRUND und lassen sie 1 Tag trocknen.
3. Dann tragen Sie die erste Schicht MÄSTARLACK V auf und lassen sie 1 Tag trocknen.
4. Wünschen Sie einen empfehlenswerten zweiten Deckanstrich, lassen Sie den ersten Deckanstrich mindestens 1 Tag trocknen, ehe Sie mit dem letzten Anstrich beginnen. Die erste Schicht ist ausgehärtet, wenn Sie fest den Daumen in die Farbe drücken und drehen. Dabei darf sich die Farbschicht nicht verändern/bewegen.

...ein Anstrich auf bereits gestrichenem Holz mit abgeblättern Stellen:

1. Schleifen Sie die Stellen ab, an denen der Lack oder die Lasur abgeblättern bzw. beschädigt ist und entfernen eventuelle Wachsreste bzw. Wachsschichten. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein!*
2. Auf die von Ihnen *abgeschliffenen* Stellen streichen Sie nun eine Schicht von unserem Haftgrund MÄSTARGRUND V und lassen sie 1 Tag trocknen.
3. Dann tragen Sie die erste Schicht MÄSTARLACK V auf die gesamte Fläche auf und lassen sie 1 Tag trocknen.
4. Wünschen Sie einen empfehlenswerten zweiten Deckanstrich, lassen Sie den ersten Deckanstrich mindestens 1 Tag trocknen, ehe Sie mit dem letzten Anstrich beginnen. Die erste Schicht ist ausgehärtet, wenn Sie fest den Daumen in die Farbe drücken und drehen. Dabei darf sich die Farbschicht nicht verändern/bewegen.

...eine Auffrischung der auf dem Holz bereits vorhandenen, intakten Farbe:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, schleifen oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab.
2. Dann tragen Sie die erste Schicht MÄSTARLACK V auf die gesamte Fläche auf und lassen sie 1 Tag trocknen. Einen zweiten Deckanstrich empfehlen wir nur, wenn der Farbton gegenüber der Altfarbe gewechselt wird. Wenn zwei Deckanstriche gewünscht sind, lassen Sie den ersten Deckanstrich mindestens 1 Tag trocknen, ehe Sie mit dem letzten Anstrich beginnen. Die erste Schicht ist ausgehärtet, wenn Sie fest den Daumen in die Farbe drücken und drehen. Dabei darf sich die Farbschicht nicht verändern/bewegen.

BITTE WENDEN =>

MÄSTARLACK 15,40 und 70 V

Lackfarbe auf Acrylbasis

Anwendung auf Metall- und Blechdetails:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, schleifen oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Putz, Kalk oder Staub bzw. Rost ab, wischen Sie danach Reste trocken ab.
2. Bei rostigen Stellen entfernen Sie den Rost zuvor so gründlich wie möglich, streichen danach eine Schicht unseres „Rostgrund V“ und lassen diesen Anstrich ca. 1 Tag trocknen, je nach Temperatur und Luftfeuchte.
3. Dann tragen Sie die erste Schicht MÄSTARLACK V auf und lassen sie sie 1 Tag trocknen.
4. Wünschen Sie einen empfehlenswerten zweiten Deckanstrich, lassen Sie den ersten Deckanstrich mindestens 1Tag trocknen, ehe Sie mit dem letzten Anstrich beginnen.

Tipps:

- Verwenden Sie MÄSTARLACK V ausschließlich für den Innenbereich
- Tragen Sie MÄSTARLACK V mit einem Pinsel oder einer Filzrolle auf.
- MÄSTARLACK V erhalten Sie bei uns in bis zu 60.000 Farbtönen; sprechen Sie uns gerne darauf an.

Technische Daten:

Bindemittel:	PU-Acrylat
VOC (Kat A/d):	130 g/l (2010)
Verdünnung/Reinigung:	Wasser
Lagerung:	2 Jahre frostfrei
Streichverhalten:	Über +8°C
Abriebklasse:	> 10 000 Zyklen
Glanz:	15= matt, 40 = seidenmatt bis halbgläzend, 70=glänzend
Ergiebigkeit:	Je nach Oberflächenbeschaffenheit 6-10 m ² /l.
Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach 1 Tag