



ORIGINAL SIOO:X / MARINE

Rein natürlicher Holzimprägnierer

NICHT AUF LASUREN, FARBEN ODER TEERE AUFTRAGEN!



Eigenschaften: Original SIOO:X ist ein rein natürlicher Holzimprägnierer für Terrassen und Fassaden – Original SIOO:X MARINE ist etwas intensiver und eignet sich deshalb besonders für Schiffsdecks und Gartenmöbel aus Teak. Beide Produkte bestehen lediglich aus Wasser, Kiesel und Kalium und sind auf nahezu allen Holzarten anwendbar: Kiefer, Fichte, Tanne, Douglasie, Lärche, Eiche, Bankirai, Teak, Eukalyptus sowie weitere Tropenhölzer und ebenso auf Thermoholz. Durch seine Zusammensetzung erfährt Ihr Holz eine Art Mineralisierung, die um ein Vielfaches länger hält als herkömmliche Öle oder Lasuren - bei richtiger Verarbeitung 8-10 Jahre. Im Gegensatz zu anderen farblosen Produkten, beginnt das Holz heller zu werden – die Holzoberfläche erinnert dann stark an Treibholz.

Gut zu wissen:

- Das Holz darf keine Vorbehandlungen wie Lasur oder gar Farbe haben.
- Ein frisch geöltes Holz sollte zumindest 6-12 Monate abgewittert sein, ehe Original SIOO:X sinnvoll ist.
- Auch für alte, unbehandelte Holzfassaden hervorragend geeignet, die über die Jahre unansehnlich grau bis schwarz geworden sind.
- Die ersten 4-8 Wochen ist zumeist nicht viel zu sehen. Danach beginnt das Holz jedoch heller zu werden. Auf sonnenabgewandten Seiten kann es ca. 6 Monate länger dauern. Die Aufhellung des Holzes ist dann jedoch auf allen Seiten gleich.
- SIOO:X nimmt auch den tief sitzenden Schmutz aus alten und verwitterten Hölzern heraus.

Anwendung:

1. Reinigen Sie das Holz zunächst etwas.

Es geht auch auf verwittertem, schmutzigem Holz - hier dauert der Vorgang des Aufhellens jedoch wesentlich länger. Original SIOO:X zieht dann den Schmutz aus dem Holz und ist somit auch sehr gut für alte, unbehandelte Holzfassaden geeignet, die über die Jahre unansehnlich grau bis schwarz geworden sind.

2. Bevor Sie Original SIOO:X auftragen, feuchten Sie das Holz leicht an.

Dadurch kann das Produkt seine Wirkung optimal entfalten, zudem verhindern Sie dadurch, dass die SIOO:X-Lösung, z.B. bei warmen Temperaturen, nicht zu schnell an der Oberfläche verdunstet.

ACHTUNG: Die folgenden Schritte 3. und 4. sollten nach entsprechenden Trocknungszeiten direkt aufeinander folgen. Während dieser Zeit darf es nicht regnen!

3. Nun tragen Sie als Grundierung den Original SIOO:X HOLZschutz 2x auf.

Zwischen den beiden Anstrichen sollten 2-3 Stunden Einwirkzeit liegen. Den zweiten Anstrich lassen Sie 4 Stunden einwirken ehe Sie den folgenden Oberflächenschutz auftragen.

4. Nun tragen Sie den Original SIOO:X OBERFLÄCHENSchutz 1x auf.

Dieser Anstrich wird dann nach ca. 1 Jahr wiederholt.

Damit Ihr Holz über die Jahre geschützt bleibt, haben Sie nun zwei verschiedene Möglichkeiten der weiteren Anwendung.

Entweder:

5a. Alle 8-10 Jahre alle 4 Anstriche wiederholen.

Je nach Bewitterung und Abnutzung. Die Oberfläche zuvor säubern. Die Aufhellung wiederholt sich. Nach 8-10 Jahren sind beide Oberflächenschichten abgetragen und die beiden Holzschutzschichten werden ausgewaschen. Daher sind dann alle Anstriche zu wiederholen. Dennoch bleibt das Holz für besagte 8-10 Jahre geschützt.

Oder:

5b. Nach den ersten 3-5 Jahren den Original SIOO:X OBERFLÄCHENSchutz einmalig auftragen.

Je nach Bewitterung und Abnutzung. Die Oberfläche zuvor säubern. Die Aufhellung wiederholt sich bzw. bleibt konstant. Nach 3-5 Jahren ist die zweite Schicht mit Oberflächenschutz abgetragen. Durch diese Anwendung ist die Weiterbehandlung 5a erst nach 10-12 Jahren nötig.

Bitte wenden=>

ORIGINAL SIOO:X / MARINE

Rein natürlicher Holzimprägnierer

NICHT AUF LASUREN, FARBEN ODER TEERE AUFTRAGEN!

Infos & Tipps:

- Original SIOO:X eignet sich **auch für Gartenmöbel**. Da in der Anfangsphase das Kalium an die Oberfläche des Holzes kommt, kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abriebflecken kommen. Diese lassen sich jedoch problemlos auswaschen. Dennoch ist es der Anfangsphase ratsam, die Sitzmöbel vor der Benutzung mit einem feuchten Lappen abzuwischen, damit erst keine Abriebflecken entstehen können.
- Das enthaltene Kalium sowie Kiesel sind **gänzlich unschädlich** für Mensch, Tier und Pflanzen.
- Ein mit Original SIOO:X bzw. Original SIOO:X MARINE gestrichenes Holz ist durch die Oberflächenmineralisierung **feuerhemmend, schwer entflammbar**. Somit auch sehr gut geeignet für Terrassen und Fassaden in unmittelbarer Nähe zu Feuerstellen.
- Original SIOO:X ist durch seine mineralischen Inhaltsstoffe **einseitig Diffusionsoffen**: Wasser kann aus dem Holz heraus, kommt jedoch über die Oberflächenschicht nicht hinein. Dieses ist im Gegensatz zu diffusionsoffenen Farben und Lasuren eine Besonderheit, da diese immer in beide Richtungen Wasserdampf transportieren.
- Original SIOO:X bildet auf **Holzschrauben** im Außenbereich einen **zusätzlichen Wetterschutz**. Wer irrtümlich die Terrasse oder die Fassade mit verzinkten Schrauben oder Messingschrauben befestigt hat, wird deutlich später ein Anlaufen oder Verrosten bemerken.
- Original SIOO:X kann das Holz in den ersten Wochen nach einem Neuanstrich, egal ob imprägniert oder nicht, leicht gelblich aussehen lassen. Das ist ein normaler Prozess in der Reifephase der Mineralstoffe und verschwindet wieder.
- Original SIOO:X **hemmt die Splitterbildung auf Terrassen**. Insbesondere härtere Nadelhölzer wie Douglasie, Lärche oder sibirische Lärche werden in der Oberfläche verfestigt und bleiben splitterfrei - für ein angenehmes Barfußgefühl auf der Terrasse!
- Original SIOO:X ist ein weltweit patentiertes Produkt und wird seit 15 Jahren sehr erfolgreich in Skandinavien eingesetzt. Durch seine rein natürlichen und ungiftigen Inhaltsstoffe sowie der sehr einfachen Verarbeitung in Verbindung mit einer sehr hohen Standzeit für ein farbloses Produkt, erfreut es sich einer enormen Beliebtheit.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe:	Wasser, Kiesel, Kalium	Reinigung:	Wasser
Ergiebigkeit:	6-10 qm/l, je nach Untergrund	Trocknung:	3-4 Stunden
Streichverhalten:	Ab +8°C auch in der Nacht, nicht zu warm	Lagerung:	Frostfrei
Standzeit:	8-12 Jahre, abhängig vom Untergrund, Bewitterung und Verarbeitung		