

# Trägergrund V

## Sperr- und Haftgrund für wasserlösliche Farben

Auch als Voranstrich für Ölfarben möglich, jedoch mit längerer Trocknungszeit als angegeben

### Eigenschaften:

Trägergrund V ist ein wasserbasierender Sperr- und Haftgrund für gehobelte Holzoberflächen im Außenbereich, wo ein Farbanstrich mit wasserlöslichen Farben folgen soll. Nur so haftet Farbe auf gehobeltem Holz dauerhaft an. Außerdem mindert er das sogenannte Arbeiten des Holzes bei Feuchtigkeitsbelastung, wirkt risshemmend und mindert das Austreten von Harzen aus Harzgallen. Anwendung: Z.B. für Holzfassaden, Türen, Fenster usw.



### **Gut zu wissen:**

Wenn Ihr Holz (Kiefer, Fichte, Tanne) unbehandelt und gehobelt ist, arbeiten Sie immer mit Grundieröl und Sperr- und Haftgrund vor, damit Ihr Farbanstrich *optimal anhaftet* und das Holz gleichzeitig *geschützt* wird. Ihre Vorteile: Dadurch vermeiden Sie z.B. Risse, Blasen und vorzeitiges Abblättern einer Farbe. Die Farbe hält wesentlich länger, so dass Sie Zeit, Geld und Arbeit sparen.

### **Ausnahmen:**

Auf sägeraue Holz benötigen Sie vorab nur Grundieröl – hier entfällt der Sperr- und Haftgrund.

## Anwendung / Mein Ziel ist...

### ...ein Farbanstrich auf unbehandeltem Untergrund:

1. Trägergrund V ist nicht für Schlammfarbe, Dünnschichtlasuren, Nadelholzteer oder Innenfarben als Voranstrich geeignet. Bitte beachten Sie die jeweiligen Datenblätter dieser Produkte, wie dort grundiert werden muss.
2. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, schleifen oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
3. Streichen Sie nun das Holz und die Schnittkanten mit unserem Grundieröl GRUNDOLJA vor und lassen es je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 1-2 Tage trocknen.
4. Nach spätestens 7 Tagen tragen Sie Trägergrund V auf. Rühren Sie Trägergrund V gut um und tragen eine dünne Schicht auf (nur die Pinselspitze eintauchen und verstreichen). Das Produkt selbst sollte dabei in der Regel nicht verdünnt werden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit lassen Sie Trägergrund V etwa 1-2 Tage trocknen.
5. Danach folgen die beiden Anstriche Ihrer Wunschfarbe.

### ...ein Farbanstrich auf mit Farbe vorbehandeltem Holz mit abgeblätterten Stellen:

1. Trägergrund V ist nicht für Schlammfarbe, Dünnschichtlasuren, Nadelholzteer oder Innenfarben als Voranstrich geeignet. Bitte beachten Sie die die jeweiligen Datenblätter dieser Produkte, wie dort grundiert werden muss.
2. Schleifen Sie die Stellen ab, an denen die Farbe oder die Lasur abgeblättert bzw. verwittert ist. Danach spülen Sie die *gesamte* Fläche mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelentferner vorarbeiten. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!*
3. An den von Ihnen *abgeschliffenen Stellen* arbeiten Sie nun unser Grundieröl GRUNDOLJA in das Holz ein und lassen es je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
4. Nach spätestens 7 Tagen tragen Sie an diesen von Ihnen *abgeschliffenen/grundierten* Stellen Trägergrund V auf. Rühren Sie Trägergrund V gut um und tragen eine dünne Schicht auf (nur die Pinselspitze eintauchen und verstreichen). Das Produkt selbst sollte dabei in der Regel nicht verdünnt werden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit lassen Sie Trägergrund V etwa 1-2 Tage trocknen.
5. Danach folgen je nach Bedarf 1-2 Anstriche Ihrer Wunschfarbe.

### Tipps:

- Trägergrund V ist nicht für Schlammfarbe, Dünnschichtlasuren, Nadelholzteer oder Innenfarben als Voranstrich geeignet. Bitte beachten Sie die die jeweiligen Datenblätter dieser Produkte, wie dort grundiert werden muss.
- Streichen Sie nicht bei Regen, Schnee, erhöhter Luftfeuchtigkeit, Temperaturen unter 8°C (berücksichtigen Sie dabei auch bitte die Temperaturen in der Nacht) und nicht auf sonnenerwärmten Oberflächen.
- Trägergrund V ist relativ zäh, ähnlich flüssigem Kaugummi. Streichen Sie das Produkt nicht "trocken", indem Sie mehrfach mit dem Pinsel die Schicht auspinseln: Trägergrund V trocknet sonst während des Pinselns. Verstreichen Sie es nur leicht durch 1-3 Pinselstriche. Evtl. Unebenheiten in der Schicht werden über Nacht ins Holz aufgesogen.

### Technische Daten:

Auftrag:	Pinsel	Reichweite:	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /l gehobeltes, ca. 4-6 m <sup>2</sup> /l sägeraues Holz
Reinigung:	Wasser mit Spülmittel, evtl. nachher Terpentin	Verdünnung:	Wasser, wird in der Regel nicht verdünnt
Trocknung:	Bei 20°C staubtrocken nach etwa 12 Stunden, überstreichbar nach 1-2 Tagen, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.		