

# TRÄLASYR V

## Wasserlösliche Dünnschichtlasur NICHT AUF TERRASSEN STREICHEN!

### Eigenschaften:

TRÄLASYR V ist eine seidenmatte, transparente und wasserlösliche Dünnschichtlasur für den Innen- und Außenbereich. Sie eignet sich für gehobeltes und sägeraues Holz, das unbehandelt, geölt oder bereits lasiert ist, wie z.B. Blockhäuser, Fenster, Türen, Möbel. Die Basis ist klar/farblos, gerne mischen wir sie auch nach Ihrem Wunschfarbton an. TRÄLASYR V hat eine sehr gute, wasserabweisende Wirkung sowie eine hervorragende UV-Resistenz, was sowohl das sogenannte Vergrauen von Holz, als auch das Risiko der Bildung von Bläue, Schimmel und Pilzbewuchs stark verzögert. Diese Lasur ist nicht für Terrassenböden geeignet!

### Gut zu wissen:

Wenn Ihr Holz (Kiefer, Fichte, Tanne) unbehandelt ist, arbeiten Sie immer mit Grundieröl vor, damit die Lasuranstrich einen *optimal* gesättigten Untergrund erhält und das Holz gleichzeitig in der Tiefe *geschützt* wird. Ihre Vorteile: Dadurch vermeiden Sie z.B. Risse und vorzeitiges Abblättern eines Anstrichs. Die Lasur hält wesentlich länger, so dass Sie Zeit, Geld und Arbeit sparen.



### Anwendung / Mein Ziel ist...

#### ...ein Anstrich auf unbehandeltem Holz:

1. TRÄLASYR V nicht auf Terrassen und nicht auf sonnenerwärmten Hölzern streichen!
2. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
3. Streichen Sie nun das Holz und besonders die Schnittkanten mit unserem Grundieröl GRUNDOLJA vor und lassen es je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 1-2 Tage trocknen.
4. Spätestens nach 7 Tagen arbeiten Sie mit einem dichten Lasurpinsel TRÄLASUR V in das Holz ein. Bearbeiten Sie stets gleichmäßig die gesamte Oberfläche eines Brettes, um Überlappungen zu verhindern. Diese Verarbeitung ist besonders bei pigmentierten Lasuren wichtig, da überlappende Bereiche und mehrere Schichten den Farbton nachdunkeln lassen. Hellere Farbtöne erreichen Sie durch einen Voranstrich mit TRÄLASYR V farblos.

#### ...ein Anstrich auf mit Lasur vorbehandeltem Holz mit abgeblätterten Stellen:

1. TRÄLASYR V nicht auf Terrassen und nicht auf sonnenerwärmten Hölzern streichen!
2. Schleifen Sie die Stellen ab, an denen die Lasur abgeblättert bzw. verwittert ist. Danach spülen Sie die *gesamte* Fläche mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelfentferner vorarbeiten. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!*
3. Streichen Sie nun die Stellen, die Sie bis auf das Holz abgeschliffen haben mit unserem Grundieröl GRUNDOLJA vor und lassen es je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
4. Spätestens nach 7 Tagen arbeiten Sie mit einem dichten Lasurpinsel TRÄLASUR V in das gesamte Holz ein. Bearbeiten Sie stets gleichmäßig die gesamte Oberfläche eines Brettes, um Überlappungen zu verhindern. Diese Verarbeitung ist besonders bei pigmentierten Lasuren wichtig, da überlappende Bereiche und mehrere Schichten den Farbton nachdunkeln lassen. Hellere Farbtöne erreichen Sie durch einen Voranstrich mit TRÄLASYR V farblos.

### Technische Daten:

Bindemittel:	Alkyd-Acrylat Dispersion	Verdünnung/Reinigung:	Wasser, Lasur nicht verdünnen!
Streichverhalten:	Über +8°C	VOC:	(Kat A/f) 130 g/l (2010)
Trocknung:	Nach 6 Stunden staubtrocken, nach 12 Stunden überstreichbar, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.		
Glanz:	25-35 (seidenmatt), je nach Oberfläche und Anzahl der Lasurschichten.		
Lagerfähigkeit:	2 Jahre in unangebrochener Dose, frostfrei		
Ergiebigkeit:	5-8 m <sup>2</sup> /l auf sägeraues Holz, 8-12 m <sup>2</sup> /l auf gehobeltem Holz.		

**Achtung!!! Einige Farbtöne (darunter viele RAL-Farbtöne) können in Abhängigkeit zur Pigmentierung schlechtere Deckkraft und/oder UV-Instabilität haben, als andere Farbtöne. Das gilt für alle Farben, die im Außenbereich verarbeitet werden. Hier beraten wir Sie gerne im Vorwege.**