

UTEGRUND

Farbiger Sperr- und Haftgrund

Voranstrich für schwach deckende Farbtöne im Bereich rot/grün/blau/gelb

Eigenschaften:

UTEGRUND ist ein matter, alkydbasierender Sperr- und Haftgrund für Außenholz. UTEGRUND ist kein regulärer Farbanstrich sondern ein Vermittler zwischen einer Farbe und dem Holz und arbeitet sich durch seine Füllkraft hervorragend in die Oberfläche des Holzes ein. UTEGRUND kann für fast alle Farbarten als Sperr- und Haftgrund auf Holz im Außenbereich benutzt werden (ausgenommen Schlammfarbe, dünne Lasur oder Nadelholzteer). Bei Farben mit einer geringen Deckkraft, wie z.B. bestimmten Wunschfarbtönen nach RAL gemischt, erreichen Sie durch die Vorbehandlung des Holzes mit UTEGRUND eine höhere Deckkraft. Verfügbare Farbtöne sind rot, gelb, blau und grün. Schlecht deckende Farbtöne sind z.B. alle Rottöne ohne Braunanteil (fast alle RAL 3000er), mittleres bis dunkles Blau und Grün sowie knalliges Gelb. Hier beraten wir Sie gerne vorab (siehe auch <http://www.schwedischer-farbenhandel.de/problematische-farbtone-im-aussenbereich/>).



Gut zu wissen:

Wenn Ihr Holz (Kiefer, Fichte, Tanne) unbehandelt und gehobelt ist, arbeiten Sie immer mit Grundieröl und Sperr- und Haftgrund vor, damit Ihr Farbanstrich *optimal anhaftet* und das Holz gleichzeitig *geschützt* wird. Ihre Vorteile: Dadurch vermeiden Sie z.B. Risse, Blasen und vorzeitiges Abblättern einer Farbe. Die Farbe hält wesentlich länger, so dass Sie Zeit, Geld und Arbeit sparen.

Ausnahmen:

Auf sägerauem Holz benötigen Sie nur Grundieröl – jedoch keinen Sperr- und Haftgrund.

Anwendung / Mein Ziel ist...

...ein Farbanstrich auf unbehandeltem Untergrund:

1. UTEGRUND ist nicht für Schlammfarbe, dünn-schichtige Lasur oder Nadelholzteer geeignet!
2. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
3. Streichen Sie nun das Holz und die Schnittkanten mit unserem Grundieröl GRUNDOLJA vor und lassen es je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 1-2 Tage trocknen.
4. Nach spätestens 7 Tagen tragen Sie UTEGRUND auf. Rühren Sie UTEGRUND gut um und tragen eine dünne Schicht auf (nur die Pinselspitze eintauchen und verstreichen). Das Produkt selbst sollte dabei in der Regel nicht verdünnt werden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit lassen Sie die Schicht etwa 1-2 Tage trocknen.
5. Danach folgen die beiden Anstriche Ihrer Wunschfarbe.

...ein Farbanstrich auf mit Farbe vorbehandeltem Holz mit abgeblätterten Stellen:

1. UTEGRUND nicht auf Farbanstriche auftragen! UTEGRUND ist nicht für Schlammfarbe, dünn-schichtige Lasur oder Nadelholzteer geeignet.
2. Schleifen Sie die Stellen großzügig ab, an denen die Farbe abgeblättert bzw. verwittert ist. Teilweise ist es sogar ratsam, die betroffene Wetterseite komplett abzutragen, da Abblätterungen nur die sichtbaren Bereiche sind, wo eine Farbe sich bereits gelöst hat. Danach spülen Sie die *gesamte* Fläche mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelfernern vorarbeiten. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!*
3. An den von Ihnen *abgeschliffenen und blanken/freiliegenden* Stellen, arbeite Sie nun unser Grundieröl GRUNDOLJA in das Holz ein und lassen es je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen.
4. Nach spätestens 7 Tagen tragen Sie an diesen von Ihnen *abgeschliffenen/grundierten* Stellen UTEGRUND auf. Rühren Sie UTEGRUND gut um und tragen eine dünne Schicht auf (nur die Pinselspitze eintauchen und verstreichen). Das Produkt selbst sollte dabei in der Regel nicht verdünnt werden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit lassen Sie die Schicht etwa 1-2 Tage trocknen.
5. Danach folgen 2, selten 3 Anstriche Ihrer Wunschfarbe.

Bitte wenden =>

UTEGRUND

Farbiger Sperr- und Haftgrund

NICHT AUF FARBANSTRICHE AUFTRAGEN!

Tipps:

- UTEGRUND nicht auf Farbanstriche auftragen!
- UTEGRUND ist nicht für Schlammfarbe, dünnere Lasur oder Nadelholztee geeignet!
- Vermeiden Sie Anstriche auf sonnenerwärmten Oberflächen.
- Streichen Sie nicht bei Regen, Schnee, erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen unter 8°C. Berücksichtigen Sie dabei auch bitte die Temperaturen in der Nacht.
- Bei Farben mit einer geringen Deckkraft, wie z.B. bestimmten Wunschfarbtönen nach RAL gemischt, erreichen Sie durch die Vorbehandlung des Holzes mit UTEGRUND eine höhere Deckkraft. Wenden Sie sich gerne vorab an uns, wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema benötigen.
- UTEGRUND ist kein deckender Anstrich! Das Produkt saugt sich in der Trocknungsphase in die Holzoberfläche ein, sieht dann eher wie lasiert aus.
- UTEGRUND ist ein recht zähflüssiges Produkt. Verdünnen Sie dennoch nur im Notfall mit etwas Terpentinersatz und vermeiden Sie es, UTEGRUND "trocken zu pinseln" - sprich: Streichen Sie den Pinsel max. 2-3x. Der Anstrich soll nicht "hübsch" werden, das Produkt arbeitet sich während der Trocknung ins Holz ein. Streichen Sie den Pinsel mehrere Durchgänge immer wieder über die gleiche Stelle, wird UTEGRUND zunehmend zäher.
- Planen Sie 2 Anstriche mit UTEGRUND, verdünnen Sie den ersten Anstrich zur besseren Penetration mit 5% Terpentinersatz, lassen diese Schicht je nach Wetterlage 1-2 Tage trocknen und tragen dann die zweite, unverdünnte Schicht auf.

Technische Daten:

Farbtöne:	Rot, blau, grün, gelb
Bindemittel:	Fette Alkydöle
Glanz:	10 (matt), je nach Untergrund
VOC (Kat A/d):	300 g/l (2010)
Verdünnung:	Terpentinersatz, sollte in der Regel nicht verdünnt werden
Reinigung:	Terpentinersatz
Lagerung:	2 Jahre in unangebrochener Dose
Streichverhalten:	> 8°C und < 26°C
Ergiebigkeit:	4-5 qm ² /l sägeraues Holz, 6-8 qm ² /l gehobeltes Holz
Trocknungszeit:	1-2 Tage je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit