



Produktinformation



Falu Rödfärg – mehr als Rot

Falu Rödfärg ist eine Schlammpaste mit einer hübschen matten Oberfläche und groben Kieselsäurekristallen, welche das Sonnenlicht brechen und reflektieren. Dieses führt zu einem einzigartigen Zusammenspiel mit der Umgebung, da die Farbe ihren Charakter abhängig von Wetter, Wind und Sonneneinstrahlung verändert. Im warmen Abendlicht wird die rote Farbe intensiver, beinahe selbstleuchtend. Falu Rödfärg hat eine fünfhundertjährige Tradition in Schweden und ist heute eine gleichwohl natürliche Wahl für Architektenhäuser und öffentliche Gebäude sowie Ferienhäuser und Bootsschuppen.

Falu Rödfärg wird als Anstrichfarbe auf unbehandelten und ungehobelten Holzoberflächen sowie für bereits mit Schlammpasten gestrichenen Oberflächen verwendet. Aber auch ausgetrocknete, lasierte Holzoberflächen und altes Kesseldruckimprägniertes Holz kann mit Falu Rödfärg gestrichen werden. Die Farbe hinterlässt eine offenporige Schicht und lässt das Holz atmen. Feuchtigkeit und Wasserdampf kann frei durch die Farbschicht gelangen, wodurch das Risiko der Bläuebildung stark minimiert wird.

Falu Rödfärg verarbeiten

Dieses wird benötigt: Stahlbürste, weiche Bürste oder Besen, Pinsel (Quast), Abdeckplatte oder Plastikplane und bei Bedarf einen Feinstaubmundschutz. Wasser und Spülmittel zur Reinigung von Pinseln und Farbspritzern. Gute Hilfsmittel wie z.B. sichere Leitern, Holzböcke oder Gestelle erleichtern die Arbeit.



Technische Beschreibung

Bindemittel	Weizenmehlekleister, mit Leinöl verstärkt
Pigmentanteil	18%
Leinölgehalt	8%
Konservierungsmittel	Eisenvitriol
Lösemittel	Wasser
Verdünnung	Wasser
Ergiebigkeit	Ca. 3 m ² /Liter
Trocknung	Ca. 1 Stunde bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
Überstreichbar	Nach ca. 1 Tag bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
Glanz	Matt
Gebindegröße	5, 10 und 50 Liter
Werkzeug	Schlammpastenspinsel oder Hornsugga
Reinigung des Werkzeugs	Wasser und Spülmittel
Feuergefährlichkeit	Nicht brennbar
Lagerung	Frostfrei

Siehe auch Text auf dem Gebinde. Das Sicherheitsdatenblatt kann unter +46(0)23 782325 bzw. über www.falurodfarg.com bezogen werden.



1. Vorarbeiten



Haussockel, Regennrinnen, Fenster, Blumen und weitere Pflanzen mit Pappe oder Plastik abdecken. Entfernen Sie die Abdeckungen erst nach einigen Tagen, wenn die Farbe vollends durchgetrocknet ist. Überprüfen Sie den Zustand des Holzes (trocken und fest) indem

Sie mit einem Messer oder Schraubenzieher punktuell in das Holz drücken. Ist das Holz weich, kann es sich um Fäulnis handeln, die zuvor behandelt werden muß.

Erstanstrich

Bürsten oder waschen Sie lose Verschmutzungen ab. Das unbehandelte Holz wird einmal grundiert, indem Falu Rödfärg mit 10–20% Wasser verdünnt vorgestrichen wird. Streichen Sie, nach mindestens einem Tag Trocknung, mit unverdünnter Farbe. Sie können auch direkt mit unverdünnter Farbe beginnen. Wiederholen Sie jedoch einen solchen Anstrich nach etwa 2 Jahren. Wenn Sie ein Haus aus vorgefertigten Elementen bauen, welches mit Falu Rödfärg gestrichen werden soll, sollten Sie Ihren Lieferanten unbedingt befragen, ob das vorgrundierte Holz mit Falu Rödfärg übergestrichen werden kann. Am besten ist es, die Fassade vor der Auslieferung mit Falu Rödfärg grundieren zu lassen, alternativ wäre ein unbehandelte Oberfläche ratsam.

Renovierungsanstrich

Für einen Renovierungsanstrich muß das lose Material zunächst mit einer Drahtbürste abgebürstet werden. Danach wird die Fassade mit einer weichen Bürste oder einem Besen abgebürstet. Verwenden Sie unbedingt eine Feinstaubmaske, um keine Staubpartikel einzusatmen. Das Holz kann auch mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Vermeiden Sie dabei jedoch die höchste Stufe, um Beschädigungen am Holz zu vermeiden. Sowie die Oberfläche getrocknet bzw. abgebürstet ist, streichen Sie einmal Falu Rödfärg unverdünnt. Im Falle von evtl. Schimmelbildung im Holz, sollte dieses vor einem Neuanstrich mit einem schimmelhemmenden Präparat vorbehandelt werden.

2. Verarbeitung



Die Farbe gründlich per Hand umrühren. Verstreichen Sie Falu Rödfärg in dünnen Lagen mit einem Quast o.ä. Zu dicker Auftrag kann zur Rissbildung und zum Abblättern führen. Streichen Sie auch die Holzkanten mit Falu Rödfärg. Streichen Sie auch kleinere

Bereiche komplett von oben nach unten, um evtl. Fugen zwischen dem oberen und dem unteren Bereich der Fassade zu vermeiden. Streichen Sie nicht auf stark erwärmter Oberfläche, auf feuchtem Holz oder bei Gefahr von Nachtfrost. Die Restfeuchte des Holzes muß unter 15% liegen, die niedrigste Temperatur zur Verarbeitung nicht unter +5°C.

Wechseln Sie die Farbcharge an den Hausecken

Das Pigment in Falu Rödfärg ist ein Naturprodukt aus der Faluner Kupfergrube. Der Farbton des Pigments kann, durch unterschiedliche Pigment-Brennungen, leicht variieren. Streichen Sie daher mit Farbe aus der gleichen Charge und wechseln Sie das Gebinde möglichst an Hausecken oder ähnlichen Bereichen des Gebäudes. Auf Nagel- bzw. Schraubenköpfen oder Ästen kann sich die Farbe nach dem ersten Anstrich nicht deckend absetzen, deckt jedoch dann mit dem zweiten Anstrich. Seien Sie vorsichtig mit Ausbesserungsarbeiten nach dem Trocknen der Farbe, da diese Stellen hinterher einen checkigen Eindruck hinterlassen können.

3. Trocknung und Nachbehandlung



Falu Rödfärg trocknet innerhalb einer Stunde und kann nach ca. 1 Tag übergestrichen werden. Lassen Sie dennoch Abdeckungen bzw. Malerkrepp an Fenstern, Türen oder Haussockel einige Tage haften. Bei kräftigem Regen kann die frische Farbe Pigmente

abgeben, die zu Verfärbungen führen können. Falls Farbleckse auf Stein, Beton, Gartenplatten oder ähnliches gekommen sind, können diese mit einer schwach sauren Lösung (ph <7) behandelt werden. Restfarbe, Werkzeuge oder ähnliches können dem kommunalen Resthof (Recyclinghof) übergeben werden.



Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen haben oder Rat brauchen, wenn Sie Farbe oder Farbmuster bestellen möchten:

Falu Rödfärg 791 80 Falun, Schweden.

Tel. +46 (0)23-78 23 25 Fax +46 (0)23-78 27 08

info@falurodfarg.com www.falurodfarg.com

Stora Kopparbergs Bergslags AB ist eine Tochterunternehmung der Stora Enso.

Ihr Fachhändler
Schwedischer Farbenhandel
Doerriesweg 10
22525 Hamburg - Deutschland
info@schwedischer-farbenhandel.de
www.schwedischer-farbenhandel.de
Tel.: +49 (0)40 589 78 345