

# ÄKTA TRÄTJÄRA 850 (Oryginalna smoła sosnowa)

Czysty, naturalny środek konserwujący do drewna

**NIE STOSOWAĆ DO LAZUROWANEGO, WOSKOWANEGO LUB MALOWANEGO DREWNA!**

## O produkcie:

ÄKTA TRÄTJÄRA (zwana także sztokholmską smołą drzewną) jest szwedzkim produktem naturalnym o wysokiej jakości, wykonanym z żywicznego drewna sosnowego. Zawiera wszystkie składniki żywicy i kwasów tłuszczowych oraz produkty ich konwersji, takie jak retinol, kwasy utlenione, estry, wysoko rozgrzewalna terpentyna, alkohol tłuszczowy itp. charakterystyczne dla wysokiej jakości smoły sosnowej. Smoła z miękkiego drewna nadaje się do konserwacji drewnianych domów, małych drewnianych elementów, drewnianych łodzi, a także do podkonstrukcji słupów ogrodzeniowych lub umocnień. Smoła drzewna konserwuje, jest oddychająca, odporna na uszkodzenia, hydrofobowa i penetrująca (wchłania się w drewno, nie zostawia powłoki olejowej na drewnie). Produkt może osiągnąć bardzo długą żywotność i przywrócić drewnu utracone właściwości. Aby zapewnić szybką penetrację i szybkie suszenie, należy rozcieńczyć smołę terpentyną balsamiczną. Smoła drzewna ma charakterystyczny zapach zwęglonego drewna.

**OSTRZEŻENIE: UNIKAĆ KONTAKTU ZE SKÓRĄ- NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!**



## Aplikacja / Moje drewno jest ...

### ...nieobrobione lub heblowane:

1. Nie nakładać smoły na drewno lazurwane, woskowane lub malowane.
2. Temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej 20°C, ponieważ wtedy smoła może być lepiej przetwarzana i wnika głębiej w strukturę drewna. Zasadniczo im cieplej, tym lepiej. W razie potrzeby można podgrzać smołę drzewną w kompieli wodnej (w 50-60°C przez 15-20 min).
3. Drewno należy zagruntować produktem ÄKTA TRÄTJÄRA wymieszanym z terpentyną balsamiczną (30-40%). W przypadku większych powierzchni można użyć gotowego podkładu smołowego TARINÖL, który jest mieszanką powyższych produktów (zawsze zakładać rękawice ochronne!). Pozostawić zagruntowaną powierzchnię na kilka dni, do momentu aż wyschnie. W przypadku świeżego lub heblowanego drewna ten proces może trwać miesiącami, dlatego najlepiej przeszlifować powierzchnię przed nałożeniem produktu!
4. Przed użyciem dokładnie wymieszać produkt ÄKTA TRÄTJÄRA, a następnie nałożyć go na drewno (nosić rękawice ochronne!). Jeśli to konieczne, rozcieńczyć smołę drzewną, dodając 10% terpentyny balsamicznej.
5. W zależności od resztkowej wilgotności drewna i chłonności podłoża, pozostawić drewno do wyschnięcia na czas od co najmniej tygodnia do kilku miesięcy (smoła nie wysycha, ale wsiąka w drewno - powierzchnia jest wtedy sucha). Tylko wtedy, gdy powierzchnia wydaje się sucha, można nanieść kolejną warstwę produktu, (z dodatkiem 10% terpentyny balsamicznej). Nosić rękawice ochronne!

### ...po obróbce smoła drzewna:

1. Nie nakładać smoły na drewno lazurwane, woskowane lub malowane.
2. Temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej 20°C, ponieważ smoła może być lepiej przetwarzana i wnika głębiej w strukturę drewna. Zasadniczo im cieplej, tym lepiej. W razie potrzeby można podgrzać smołę drzewną w kompieli wodnej (w 50-60°C przez 15-20 min).
3. Przed użyciem wymieszać dokładnie produkt ÄKTA TRÄTJÄRA, a następnie nałożyć go na drewno (nosić rękawice ochronne!). Jeśli to konieczne, rozcieńczyć smołę drzewną, dodając 10% terpentyny balsamicznej.

**Druga strona=>**

# ÄKTA TRÄTJÄRA 850 (Oryginalna smoła sosnowa)

Czysty, naturalny środek konserwujący do drewna

NIE STOSOWAĆ DO LAZUROWANEGO, WOSKOWANEGO LUB MALOWANEGO DREWNA!

## Rady:

- **UWAGA:** Jeśli planują Państwo użyć kilka puszek produktu to należy wymieszać ze sobą ich zawartości! Ponieważ smoła drzewna jest produktem naturalnym, zawartość jednej puszki może nieznacznie różnić się kolorem od drugiej.
- Zaleca się stosowanie produktu latem - im cieplej, tym lepiej.
- Podczas malowania zawsze nosić rękawice ochronne - nie dopuścić do kontaktu ze skórą.
- Do malowania używać pędzla- wałek lub system natryskowy nie są skuteczne.
- Jeśli produkt dostał się na skórę - zmyć natychmiast detergentem i dużą ilością wody. Smoła drzewna może wysuszać i podrażniać skórę. Po oczyszczeniu skóry użyć tłustego kremu.
- Na świeże drewno nanieść 3 warstwy produktu w ciągu pierwszych 2-3 lat. Nie nakładać warstw jedna po drugiej (robić odstępy czasowe).
- Jeśli to możliwe, nie używać produktu na świeżym lub dopiero co heblowanym drewnie. Drewno ma wtedy zbyt dużą gęstość powierzchniową co sprawia, że smoła nie jest w stanie swobodnie wnikać w strukturę drewna. Produkt jest za to doskonały do starego, nieobrobionego drewna.
- W wilgotnym otoczeniu mogą pojawić się białe plamy. Te znikają po kontakcie z suchym powietrzem.
- Po użyciu szczelnie zamknąć puszkę.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**PRODUKT NIE JEST FARBA!** Początkowy brązowy odcień zmienia się pod wpływem promieniowania UV oraz w trakcie penetracji drewna i staje się jaśniejszy w miarę upływu czasu. ÄKTA TRÄTJÄRA 850 nie zawiera tłuszczu.

## W przypadku zażycia:

- Bezzwłocznie udać się do lekarza.
- Zabrać ze sobą opakowanie lub ulotkę produktu.
- Unikać wymiotów, ponieważ mogą doprowadzić do ponownego podrażnienia przełyku.

## Dane techniczne

Skład:	Smoła z drewna sosnowego 100%
Gęstość w 20°C:	1000 +/- 30 kg/m <sup>3</sup>
Lepkość w 50°C:	90-100 cP I 170 cP
Kolor	Ciemny brąz, z czasem staje się jaśniejszy w nasłonecznionych miejscach.
Wydajność	2-4 m <sup>2</sup> / l, w zależności od podłoża i stopnia rozcieńczenia, produkt Tarinöl 3-10 m <sup>2</sup> / l, w zależności od stopnia wysuszenia drewna.
Ważne:	Nie nanosić, gdy temperatura zewnętrzna jest poniżej 20°C.
Suszenie:	Produkt nie wysycha, ale wnika w drewno. Powierzchnia jest wtedy sucha.
Ponowne malowanie:	W zależności od wilgotności drewna lub chłonności podłoża od po upływie co najmniej tygodnia do po kilku miesiącach.
Lotne związki organiczne:	Istotne ograniczenia: (Cat 1.1 / f) 700g / l (2010), max. zawartość: 300 g / l (2010)
Rozcieńczenie:	Do gruntowania: produkt wymieszać z terpentyną balsamiczną (30-40%). Do kolejnych warstw rozcieńczać tylko przez dodatek 10% terpentyny balsamicznej. (Nie używać innych rodzajów terpentyny!)
Czyszczenie:	Terpentyna balsamiczna lub alkohol.
Termin ważności:	Brak ograniczeń