

# LASOL FASAD MATT

## Farba elewacyjna do drewna z serii 9000

**NIE NALEŻY STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIE POKRYTE FARBAMI AKRYLOWYMI!**

### **O produkcie:**

LASOL FASAD MATT jest matową, rozpuszczalną w wodzie i wzmocnioną olejem lnianym farbą emulsyjną, która nadaje się do wszystkich drewnianych powierzchni fasadowych: heblowanych, szorstkich, malowanych lub tylko zagruntowanych podkładem barierującym Sperr- und Haftgrund. Ta farba bardzo dobrze wnika w drewno i doskonale przylega. Powłoka jest elastyczna, ma bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne i jest łatwa w rozprowadzaniu. LASOL FASAD MATT nadaje się szczególnie dobrze do chropowatego drewna i jest jedną z niewielu matowych farb, które utrzymują się przez ponad 10 lat, niezależnie od pogody (po odpowiednim zagruntowaniu).



### **Dobrze wiedzieć:**

Jeśli drewno (sosna, świerk, jodła) jest nieobrobione lub heblowane, zawsze należy najpierw użyć oleju do gruntowania (Grundieröl) i podkładu barierowego (Sperr- und Haftgrund), aby zapewnić jednocześnie doskonałą przyczepność farby i ochronę dla drewna. Korzyści: uniknięcie powstawania pęknięć, pęcherzyków i przedwczesnego łuszczenia się farby. Podkład powoduje, że drewno jest nasycone, procesy zachodzą wolniej, a farba lepiej przylega. Produkt w ten sposób utrzymuje się znacznie dłużej, co pozwala oszczędzić czas, pieniądze i wkład pracy.

### **Wyjątek:**

Na nieobrobione drewno należy nałożyć tylko podkład gruntujący Grundieröl - bez podkładu barierowego Sperr- und Haftgrund

## **Zastawianie/ Mój cel to...**

### **... malowanie nieobrobionego drewna:**

1. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!* Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeszkrobać luźny materiał, np. brud, kurz, następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia (max.15% wilgoci resztkowej, min. 10%).
2. Następnie dokładnie zagruntować powierzchnię za pomocą oleju gruntującego GRUNDIERÖL i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od temperatury i wilgotności.
3. Najpóźniej po 7 dniach nanieść produkt Sperr- und Haftgrund- Trägergrund V i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody.
4. Teraz można pokryć powierzchnię pierwszą warstwą farby LASOL FASAD MATT, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.
5. W zależności od pogody nałożyć ostatnią warstwę farby LASOL FASAD MATT (najwcześniej po 2 dniach).

### **... nakładanie farby na już pomalowaną powierzchnię, gdzie występują ślady łuszczenia:**

1. Nie nakładać produktu LASOL FASAD MATT na powierzchnie pokryte farbami akrylowymi!
2. Przeszlifować obszary, w których farba odchodzi lub jest zwietrzała. Następnie spłukać całą powierzchnię czystą wodą i pozostawić ją do wyschnięcia (max.15% wilgoci resztkowej min.10%). W razie ataku grzybów zastosować produkt Moos- und Schimmelentferner. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!*
3. W miejscach, które były szlifowane, nałożyć olej gruntujący GRUNDIERÖL i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody.
4. Najpóźniej po 7 dniach nanieść produkt Sperr- und Haftgrund- Trägergrund V i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody.
5. Teraz można pokryć powierzchnię pierwszą warstwą farby LASOL FASAD MATT, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.
6. W zależności od pogody nałożyć ostatnią warstwę farby LASOL FASAD MATT (najwcześniej po 2 dniach).

### **... odświeżenie koloru na już pokrytej farbą powierzchni, gdzie farba jest jeszcze w dobrym stanie:**

1. Nie nakładać produktu LASOL FASAD MATT na powierzchnie pokryte farbami akrylowymi!
2. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!* Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeszkrobać luźny materiał, np. brud, kurz, następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia (max.15% wilgoci resztkowej).
3. Teraz można pokryć powierzchnię pierwszą warstwą farby LASOL FASAD MATT, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.
4. W zależności od pogody nałożyć ostatnią warstwę farby LASOL FASAD MATT (najwcześniej po 2 dniach).  
*Druga i kolejne warstwy nie są potrzebne, jeśli nowy i stary kolor farby są takie same!*

**Druga strona =>**



www.farbe-aus-schweden.de  
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

## LASOL FASAD MATT

### Farba elewacyjna do drewna z serii 9000

**NIE NALEŻY STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIE POKRYTE FARBAMI AKRYLOWYMI!**

#### Rady:

- Nie nakładać produktu LASOL FASAD MATT na powierzchnie pokryte farbami akrylowymi!
- Drewno musi być suche- wilgotność resztkowa nie powinna przekraczać 15%, ale nie może być mniejsza niż 10%.
- Nie należy używać produktu w trakcie opadów deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 10°C (należy również uwzględnić temperaturę w nocy). Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem powierzchniach. Pod wpływem ciepła rozpuszczalnik ulatnia się zbyt szybko, a środek wiążący nie ma wystarczająco dużo czasu, aby wnikać głębiej w drewno, co może spowodować zmniejszenie przyczepności. Gorące drewno może w nocy oddawać ciepło, co z kolei może powodować powstawanie pęcherzyków w warstwie farby.
- Jeśli drewno, które ma być pomalowane znajduje się w pomieszczeniu (np. garaż, piwnica), należy rozcieńczyć farbę i nakładać bardzo cienkie warstwy, Trzeba zapewnić dostęp światła i powietrza do pomieszczenia. Ich brak lub zbyt gruba warstwa farby mogą spowodować, że nałożona farba pozostanie miękka przez długi czas.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie i rowki. Powierzchnie te należy najpierw pomalować olejem gruntującym Grundieröl, a następnie zapewnić przyczepność farby za pomocą podkładu barierowego Sperr- und Haftgrund.
- Jeśli nie, zużyje się całej zawartości produktu, należy dodać do niej trochę terpentyny i ostrożnie założyć pokrywkę. Następnie przechowywać zamknięty pojemnik do góry dnem. Jeśli zostało mało produktu, można go przelać do mniejszego pojemnika.

#### Jak sprawdzić, czy moja powierzchnia jest pokryta farbą akrylową?

Sposób:

Nalać trochę denaturatu lub czystego alkoholu na ścierkę i pocierać powierzchnię z lekkim naciskiem przez około 1 minutę w jednym miejscu. Jeśli farba staje się miękka lub lepka po potarciu, zancy to, że jest ona akrylowa lub lazuruwa. Jeśli miejsce pozostaje bez zmian, jest to farba olejna lub alkidowa.

#### Dane techniczne:

Spoiwo:	Emulsja z oleju lnianego	Kolor:	Standardowe kolory LASOL 165, skala RAL i NCS.
Pigment:	Dwutlenek tytanu	Lepkość mPa's:	Ok. 3500 cP
Gęstość:	1,25-1,45 g/m <sup>3</sup>	Zawartość suchej masy:	50% objętości
Połysk:	10 (mat)	Czyszczenie:	Woda
Wydajność:	5-7 qm/l szorstkie drewno, 7-9 qm/l heblowane drewno	Czas schnięcia:	W zależności od pogody po ok. 3h względnie sucha, po ok. 1-2 dniach wyschnięta, do ponownego malowania.
Ważne:	Malować w temp. pow. +10°C, także w nocy.		
Przechowywanie:	Chronić przed mrozem, ale nie przechowywać w zbyt wysokich temperaturach.		
Wytrzymałość:	10-12 lat w zależności od podłoża, zagruntowania i wietrzenia.		
Przydatność:	Przynajmniej 2 lata po otwarciu, z jak najmniejszą ilością powietrza w puszcze (w razie potrzeby przelać do mniejszego, szczelnego pojemnika).		

**Ostrzeżenie!!! Niektóre odcienie farb (w tym wiele odcieni RAL) mogą mieć gorsze krycie i / lub być niestabilne przez promieniowanie UV, w zależności od pigmentacji. Dotyczy to wszystkich typów farb stosowanych na zewnątrz. Jeśli nie są Państwo pewni, czy wybrany kolor ma dobre pokrycie prosimy o kontakt- chętnie doradzimy!**