



www.farbe-aus-schweden.de
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

SOLID V

Farba do drewnianych fasad



O produkcie:

SOLID V to kryjąca, emulsyjna farba na bazie wody, odpowiednia do już wcześniej malowanych lub jeszcze nieobrobionych zewnętrznych elewacji drewnianych. Ta farba nadaje się do pokrycia każdego rodzaju powierzchni, gdy np. nie jesteśmy pewni, jakiego rodzaju farba była użyta do poprzedniego malowania (z wyjątkiem farb szlamowych i smoły drzewnej). Dzięki wysokiej jakości spoiwom i odpowiedniej pigmentacji, SOLID V zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, światło, oraz chroni powierzchnię przed grzybami i mchem. Produkt zaleca się w szczególności do dużych fasad drewnianych, altan ogrodowych lub wiat samochodowych. Farba jest łatwa w obróbce i chroni powierzchnię drewna przez wiele lat, (przy wcześniejszym, odpowiednim zagruntowaniu).

Dobrze wiedzieć: Jeśli drewno (sosna, świerk, jodła) jest nieobrobione lub heblowane, zawsze należy najpierw użyć oleju do gruntowania (Grundieröl) i podkładu barierującego Sperr- und Haftgrund. Tylko wtedy warstwa farby doskonale przylega, a drewno jest optymalnie chronione. Zalety: unikanie pęknięć i naprężeń w drewnie, a w konsekwencji zluszczenia się farby. Warstwa produktu utrzymuje się znacznie dłużej, co pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i pracę.

Wyjątek: Na nieobrobionym, szorstkim drewnie należy zastosować tylko olej podkładowy (Grundieröl), bez podkładu barierowego (Sperr- und Haftgrund).

Zastosowanie/ Mój cel to...

... malowanie nieobrobionego drewna:

1. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!* Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał, np. zwietrzałą, odpryskującą farbę, a także brud i kurz, a następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia (max. 15% wilgoci resztkowej min. 10%).
2. Nałożyć olej do gruntowania (Grundieröl) na drewno i pozostawić je do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody.
3. Najpóźniej po 7 dniach nałożyć podkład barierujący Sperr-und Haftgrund (Trägergrund lub Trägergrund V) i pozostawić go do wyschnięcia na 12-48 godzin, w zależności od pogody.
4. Teraz można nałożyć pierwszą warstwę farby SOLID V i pozostawić ją do wyschnięcia.
5. Najwcześniej po 1 dniu, w zależności od warunków pogodowych, nanieść ostatnią warstwę farby.

... nakładanie farby na już pomalowanym drewnie, gdzie występują ślady łuszczenia:

1. Przeszlifować obszary, gdzie farba bądź lazura odchodzi lub jest zwietrzała. Następnie spłukać całą powierzchnię czystą wodą i pozostawić ją do wyschnięcia (wilgotność resztkowa <15%, >10%). W razie ataku grzybów zastosować produkt Moos- und Schimmelentferner. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!*
2. W miejscach, które były szlifowane, nałożyć olej gruntujący GRUNDIERÖL i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody.
3. Najpóźniej po 7-10 dniach nałożyć podkład barierujący Sperr-und Haftgrund i pozostawić do wyschnięcia na 12-48 godzin, w zależności od pogody.
4. Teraz można nałożyć pierwszą warstwę farby SOLID V, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.
5. Najwcześniej po 1 dniu, w zależności od warunków pogodowych, nanieść ostatnią warstwę farby.

... odświeżenie koloru na już pokrytej farbą, drzewianej powierzchni, gdzie farba jest jeszcze w dobrym stanie:

1. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!* Jeśli tak nie jest należy usunąć luźny materiał, np. zwietrzałą, odpryskującą farbę, a także brud i kurz, a następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia (wilgotność resztkowa <15%, >10%).
2. Teraz można nałożyć pierwszą warstwę farby SOLID V, po czym pozostawić ją do wyschnięcia.
3. Najwcześniej po 1 dniu, w zależności od warunków pogodowych, nanieść ostatnią warstwę farby.
Jeśli nowy i stary kolor farby są identyczne, nie trzeba malować drugiej warstwy!

Druga strona =>



www.farbe-aus-schweden.de

Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

SOLID V

Farba do drewnianych fasad

Rady:

- Nakładać za pomocą grubego pędzla, poprzez długie pociągnięcia (najlepiej pędzlem do olejów, z chińskiego włosia lub wysokiej jakości włosia syntetycznego - nie pędzelami do lazury!!!)
- Unikać malowania na ciepłych lub rozgrzanych słońcem powierzchniach. Pod wpływem ciepła woda ulatnia się zbyt szybko, a środek wiążący nie ma wystarczająco dużo czasu, aby wniknąć głębiej w drewno, co może spowodować zmniejszenie przyczepności.
- Nie należy używać produktu w deszczu, śniegu, przy wysokiej wilgotności i w temperaturach poniżej 8°C (należy również uwzględnić temperaturę w nocy).
- Jeśli drewno znajduje się w pomieszczeniu (np. garaż, piwnica), należy po malowaniu pozwolić mu wyschnąć w pionie, zapewniając dostęp do światła i powietrza. Brak światła i powietrza lub nakładanie zbyt grubych warstw farby może spowodować, że powłoka będzie miękka przez długi czas.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie i załamania. Powierzchnie te należy najpierw pomalować olejem gruntującym Grundieröl, a następnie zapewnić im przyczepność farby za pomocą podkładu barierowego Sperr- und Haftgrund.
- SOLID V to farba do elewacji. Produkt nie jest odpowiedni do powierzchni narażonych bezpośrednio na wietrze, tj np. skrzydła wiatraków, meble ogrodowe, okna, drzwi, umocnienia łodzi. W takich wypadkach lepiej użyć farb TITAN V lub ODEN.
- Jeśli nie, zużyje się całej zawartości produktu, należy ostrożnie założyć pokrywkę i przechowywać zamknięty pojemnik do góry dnem. Jeśli zostało mało produktu, można go przelać do mniejszego pojemnika.

Dane techniczne:

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Spoivo: | Żywica alkidowa i akrylan | Stabilizatory: | - |
| Połysk: | 25 (półmat) na szorstkim drewnie | LZO: | (Kat A/e) 130 g/l (2010) |
| | 40 (satynowe) na heblowanym drewnie | Rozcieńczanie: | Woda |
| Czyszczenie: | Woda, ewentualnie z dodatkiem mydła | Zmywalność: | - |
| Przechowywanie: | Info. ostatni pkt. „Rady”. 2 lata w nieotwartej puszcze (chronić przed mrozem). | Temp. przy aplikacji: | < +8°C, > +26°C |
| Zawartość: | Pełna zawartość opakowania przy farbach z mieszalnika farb to suma ilości farby bazowej i ilości potrzebnych pigmentów. | Wydajność: | 6-9 m ² /l na szorstkim drewnie, 9-11 m ² /l heblowane drewno zawsze na 1 warstwę. |
| Czas schnięcia: | Po ok.10h względnie sucha, po ok. 1-2 dniach wysuszona lub do ponownego malowania. | | |

Ostrzeżenie!!! Niektóre odcienie farb (w tym wiele odcieni RAL) mogą mieć gorsze krycie i / lub być niestabilne przez promieniowanie UV w zależności od pigmentacji. Dotyczy to wszystkich typów farb stosowanych na zewnątrz. Jeśli nie są Państwo pewni, czy wybrany kolor ma dobre pokrycie prosimy o kontakt- chętnie doradzimy.