



www.farbe-aus-schweden.de
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

TARINOIL

Mahoń z Roslagen

Olej drzewny o zapachu smoły sosnowej

NIE NALEŻY STOSOWAĆ DO LAZUROWANEGO, WOSKOWEGO LUB MALOWANEGO DREWNA!

O produkcie:

TARINOIL może być stosowany zarówno jako podkład do zewnętrznych, miękkich i otwartych powierzchni fasadowych z drewna, na które ma być nałożona smoła drzewna, jak i jako warstwa wierzchnia, jeśli chce się otrzymać mahoniowy, czerwono-brązowy odcień drewna. Wyjątkiem są takie rodzaje drewna jak np. świeży modrzew, daglezja, czy dąb. W ich przypadku użycie produktu przyniesie efekt tylko na szarzałej, porowatej powierzchni. TARINOIL składa się z mieszaniny smoły drzewnej, gotowanego oleju lnianego i terpentyny balsamicznej. Ta stosowana od wieków tradycyjna mieszanka, doskonale wchłaniana się w miękkie drewno oraz zapewnia mu ochronę przed wilgocią i pasożytami. Terpentyna balsamiczna, która służy do rozcieńczenia, otrzymywana jest z drewna iglastego, a produkt TARINOIL zawiera tylko czyste substancje roślinne.

UWAGA: NIE DOPUŚCIĆ DO KONTAKTU ZE SKÓRĄ - NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!



Zastosowanie:

1. Powierzchnia musi być czysta i całkowicie sucha! Jeśli tak nie jest usunąć luźny materiał np. brud lub kurz, a następnie wszystko spłukać czystą wodą i pozwolić podłożu całkowicie wyschnąć.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać produkt (nosić rękawice ochronne!).
3. a) Użycie jako podkładu do smoły drzewnej:
 - Nakładać produkt na drewno za pomocą pędzla- zachować szczególną ostrożność, aby odpowiednio nasycić wszystkie załamania i krawędzie (nosić rękawice ochronne!)
 - Pozostawić powierzchnię, do momentu, gdy powłoka będzie sucha (to może potrwać kilka dni, w zależności od pogody). Po tym czasie można nanieść na drewno wybraną smołę sosnową.
- b) Użycie jako powłoki wierzchniej:
 - **UWAGA:** Jeśli w planach jest użycie kilku puszek produktu, należy je ze sobą wymieszać przed przetworzeniem. TARINOIL jest produktem naturalnym, więc zawartość opakowań z różnych partii produkcji może się nieznacznie różnić kolorem.
 - Aby uzyskać najlepszą ochronę drewna, należy nakładać TARINOIL pędzlem w dwóch cienkich warstwach (nosić rękawice ochronne!). Poczekać, aż pierwsza warstwa wyschnie przed aplikacją drugiej (to może potrwać kilka dni, w zależności od pogody).
 - Po nałożeniu drugiej warstwy produktu pozostawić ją do wyschnięcia. Dzięki niej drewno stanie się ciemniejsze i będzie miało mahoniowy, czerwono-brązowy odcień.

Rady:

- Podczas aplikacji nosić rękawice ochronne - nie dopuścić, aby TARINOIL dostał się na skórę. Ciągły kontakt z produktem może spowodować podrażnienia i wysuszać skórę.
- Jeśli Tarinoil dostanie się na skórę - natychmiast zmyć dużą ilością wody z detergentem. Następnie użyć kremu do rąk.
- Po użyciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku zażycia:

- Bezzwłocznie udać się do lekarza.
- Wziąć ze sobą opakowanie lub ulotkę produktu.
- Unikać wymiotów, ponieważ mogą doprowadzić do ponownego podrażnienia przełyku.

Dane techniczne:

Gęstość w 20°C:	Ok. 900 +/- 30 kg/m ³	Wydajność:	2-10 m ² /l, w zależności od podłoża)
Rozcieńczanie:	Terpentyna balsamiczna	Punkt zapalny:	38°C
Skład:	1/3 smoły z drzew iglastych, 1/3 terpentyny balsamicznej i 1/3 oleju lnianego		
LZO (Kat 1.1/f):	Istotne ograniczenia 700 g/l (2010), max. zawartość 310,2 g/l (2010)		
Czas schnięcia:	Kilka dni lub do momentu, aż powierzchnia będzie sucha		
Przechowywanie:	Min. 5 lat w nieotwartym opakowaniu.		