

Produktbeschreibung

SIOO:X ist ein über 200 Jahre altes Holzschutzprodukt, welches aus lediglich drei Stoffen zusammen gesetzt ist: Wasser, Silikat und Kalium. Keine Konservierungsstoffe, keine chemischen Zusätze sind enthalten. Durch die Behandlung mit SIOO:X wird das Holz von innen sowie auf dessen Oberfläche mineralisiert. Es kommt zu einer Art "Versteinerung" in der oberen Holzstruktur. Durch diesen Effekt wird das Holz einerseits gegen Parasiten und auch Funkenflug geschützt. Andererseits erfährt das Holz eine farbliche Veränderung in Richtung silbergrau, was optisch sehr stark an Treibholz erinnert. Diese Einfärbung entsteht einzig durch die enthaltenen Mineralien. SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse ist ein 2-Komponentenanstrich. Komponente 1/2 sorgt für die Mineralisierung im Holz. Komponente 2/2 versiegelt bzw. mineralisiert im Nachgang die Holzoberfläche, setzt quasi zum Schluss den "Deckel" drauf.

Das Wichtigste auf einen Blick

Um SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse verwenden zu können, muss man ein Verständnis für Holzöl mitbringen. Ein Holzöl muss ins Holz einziehen, sonst bleibt es auf der Oberfläche liegen. Das gilt ebenso für SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse. Testen Sie daher Ihr Holz mittels eines Tropfens Speiseöl, ob dieses Öl innerhalb von 30 Minuten ins Holz eingezogen ist oder nicht. Bleibt ein Öl länger auf der Oberfläche liegen, funktioniert kein Anstrich auf dieser Welt, auch nicht SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse. Dann sind die Holzporen geschlossen, entweder durch ein intensives Hobeln, durch einen Voranstrich oder/und durch die hohe Dichte der Holzart. Kiefer/Fichte sind Weichhölzer mit einer sehr geringen Dichte von ca. 0,4-0,5. Viele Tropenhölzer haben Dichten von mehr als 1 und können kaum schwimmen. Hier macht eine anfängliche Behandlung mit Holzöl oder SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse überhaupt keinen Sinn.

SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse ist kein Öl und keine Lasur sondern ein Imprägnierer. Es muss daher ins Holz einziehen können.

Damit das Holz rasch silbergrau wird, benötigt SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse Tageslicht und im Wechsel Luftfeuchtigkeit. Wenn das Licht und/oder die Feuchtigkeit fehlt, dauert das Vergrauen mitunter über ein Jahr. Während die Süd- und/oder Westseite schon nach wenigen Wochen richtig silbergrau erscheint, kann es auf den anderen Seiten bis zu einem Jahr dauern, bis dort der gleiche silbergraue Farbton erreicht wurde.

Waschen Sie das zu streichende Holz gründlich. Verwenden Sie Wasser und einen Terrassenreiniger mit hohem pH-Wert. Da selbst neues Holz Keime enthalten kann, ist die Reinigung wichtig.

Während alle übrigen transparenten bis semi-transparenten Holzanstriche selten länger als 12-18 Monate in der Bewitterung "durchhalten", ist SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse bei richtiger Anwendung nach etwa 8-10 Jahren auffrischungsbedürftig. Das ist eine 6-10x längere Lebensdauer als bei Ölen und Lasuren.

Anwendungsbereich

Wie wird SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse richtig verarbeitet?

Wenn die Bedingungen eines aufnahmefähigen Holzes erfüllt sind, kann es los gehen. Streichen Sie zunächst eine Schicht mit SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse 1/2 (klare, geringfügig gelbliche Lösung) einmalig vor. Nach frühestens 4 Stunden Trocknungszeit folgt der zweite und insgesamt letzte Anstrich mit SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse 2/2 (weißliche Lösung).

Der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Anstrich beträgt somit mindestens 4 Stunden. Es darf aber auch Tage oder Wochen später der zweite Anstrich folgen. Wesentlich ist dabei nur der Umstand, daß ohne den 2. Anstrich die Holzoberfläche noch offen ist und durch einen Schlagregen der erste Anstrich ein wenig herausgespült werden könnte. Achten Sie daher bei längeren Wartezeiten zwischen den beiden Anstrichen auf das Wetter / den Regen.

Meiden Sie Anstriche bei hohen Außentemperaturen sowie auf erwärmten Hölzern. Das enthaltene Wasser würde dann zu rasch verdunsten und die Wirkweise des Anstrichs reduzieren oder sogar den Anstrich unbrauchbar machen.

SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse eignet sich für Holzterrassen sowie für Holzgartenmöbel, die jeweils offenporiges Holz haben. Offenporig bedeutet, daß ein Flüssigstoff ins Holz einzieht, weil kein andersartiger Voranstrich dieses verhindert (z.B. ein Öl, eine Lasur, ein Klarlack oder eine deckende Farbe).

Achten Sie beim Verarbeiten von SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse darauf, keine Spritzer auf Glas oder galvanisierte Metalle wie Aluminium oder Zink zu bekommen. Auf Glas ätzt SIOO:X und hinterlässt weißliche Flecken, die später nur mit einem Ceranfeldabschaber zu beseitigen sind. Auf besagten Metallen können schwarze Flecken entstehen, die jedoch mit einem feuchten Tuch gut abzuwischen sind.

Neues Holz wird vor einem Anstrich gründlich gesäubert, um Keime heraus zu waschen. Bei einem Renovierungsanstrich nach vielen Jahren oder einer allgemeinen Säuberung zwischendurch wird eine Oberflächenreinigung vorgenommen. Dabei wird ein Reiniger mit mittlerem ph-Wert gewählt. Ein Reiniger mit hohem ph-Wert hingegen wird die Schutzschicht mit SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse auflösen. Solche Reiniger sind daher nicht geeignet.

Tipps und Hinweise

- Auch wenn 4 Stunden minimum zwischen den beiden Anstrichen vergehen sollten, so ist die Oberfläche teilweise schon nach 30-45 Minuten begehbar. So lange es Anstrich 1/2 ist, meiden Sie Verschmutzungen auf der Oberfläche.
- Streichen Sie unter keinen Umständen unterhalb von 4°C sowie bei Gefahr für Frost in den darauf folgenden 6-8 Stunden.
- Die Wetterbedingungen sollten immer beachtet werden. Hohe Luftfeuchtigkeiten verhindern das Trocknen von Anstrichen, hohe Temperaturen führen zur raschen Verdunstung von Wasser aus dem Anstrich und somit ein viel zu schnelles Trocknen.
- Streichen Sie mit SIOO:X in Innenräumen, wird das Holz nicht silbergrau sondern mit der Zeit gelbstichig. Zum besagten Vergrauen wird Luftfeuchtigkeit und Sonnenlicht im Wechsel benötigt.
- Bevor man die volle Standzeit von 8-10 Jahren ausschöpft und danach alle beiden Anstriche neu machen müsste, kann man ebenso zur Hälfte der Zeit eine Auffrischung mit Anstrich 2/2 vornehmen.
- Es gibt auch das Produkt SIOO:X Holzimprägnierer Fassade. Während die Ausführung "Terrasse" die härtere und kratzfestere für Terrasse&Möbel ist, so ist die Ausführung "Fassade" die wiechere und somit auch besser nur für Holzfassaden und -zäune zu nutzen. Daher bitte nicht über Kreuz einsetzen.
- Wurde das Holz beim Erstanstrich nicht richtig gesäubert, können nach ca. 6-18 Monaten schwarze Punkte unter der Oberflächenschicht entstehen. Es sind durch SIOO:X abgestorbene Keime, die langsam zur Oberfläche transportiert werden und durch den Oberflächenschutzfilm gedrückt werden. Dieser Prozess kann 3-12 Monate dauern, bis die Punkte dauerhaft verschwunden sind.
- Viel nutzt nicht viel. Streichen Sie bitte nur die beiden Anstriche mit 1/2 (klar, gelblich) und 2/2 (wießlich) jeweils einmal.
- Lagern Sie SIOO:X frostfrei! Angebrochene Gebinde zeitnah aufbrauchen. Gelegentlich bei der Verarbeitung das Gebinde durchschütteln, da es Sedimentierungen geben kann.
- SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse 1/2 (klar/leicht gelblich) wirkt effektiv gegen Holzschädlinge. Es geht auch ohne Chemie...

Technische Daten

Bindemittel:	Keine Bindemittel enthalten, daher keine UV-Verwitterung
Ergiebigkeit:	Je nach Trockenheit des Holz kommt man mit 1 Liter 5-10 m ² weit
Streichverhalten:	...
Trocknungszeit:	Ca. 30-45 Minuten oberflächentrocken, ca. 4 Stunden ausgehärtet
Verdünnung:	Unter keinen Umständen verdünnen
Standzeit:	Ca. 8-10 Jahre, je nach Nutzung und Bewitterung
Haltbarkeit:	In der nicht angebrochenen Verpackung 5 Jahre (1/2) bzw. 3 Jahre (2/2). Nach Anbruch innerhalb weniger Monate verbrauchen.
Reinigung:	Wasser, evtl. etwas Seife.
Pinself/Rolle/Sprühen:	Mit grobem Pinsel streichbar oder Niederdruck zu sprühen. Rollen ist nur bei glatten, nicht profilierten Oberflächen sinnvoll.
Inhaltsstoffe:	Wasser, Silikat, Kalium
Gefahrenstoffe / Gefahrenklasse:	kein Gefahrgut

ACHTUNG:

Durch das enthaltene Kalium ist SIOO:X Holzimprägnierer Terrasse mit einem recht hohen ph-Wert versehen. Bei Hautkontakt führt das zur Entfettung und in der Folge dessen zu trockener Haut. Schützen Sie Haut und Kleidung vorsorglich vor Spritzern. Ansonsten mit viel Wasser von betroffenen Flächen abspülen. Im ausgehärteten Zustand keinerlei Gefahren bekannt.