

BETOPAINT

Putz- und Betonfarbe

NICHT AUF VOLLACRYLATFARBE AUFTRAGEN! (Siehe Tipps)

Eigenschaften:

BETOPAINT ist eine Styrenacrylatputzfarbe und eignet sich für mineralische Untergründe, wie geputzte Fassaden und Mauerwerk im Außenbereich. Auch einsetzbar für Wände und Decken im Innenbereich, die einer besonders hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. Kellerräume. Die Farbe ist matt, wasserbasierend, diffusionsoffen und luftdurchlässig. BETOPAINT ist hochdeckend, weshalb Sie meist nur einen Anstrich benötigen. Die Vorteile: Sehr gute Atmungsfähigkeit bei hoher wasserabweisender Wirkung sowie Arbeits- und Zeitersparnis für Sie.



Anwendung / Mein Untergrund ist...

...unbehandelt:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, entfernen Sie loses Material, wie z.B. Putz, Kalk oder Staub, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelentferner vorarbeiten.
2. Tragen Sie nun unseren Tiefengrund BETOPRIME auf und lassen ihn 1 Tag trocknen – so unterstützen Sie die Diffusionsfähigkeit trotz mehrerer Farbschichten und binden die Oberfläche des Putzes/Mauerwerks.
3. Dann streichen Sie mit BETOPAINT die erste Schicht, deren Deckung bei diesem Qualitätsprodukt meist schon ausreicht und lassen die Farbe 1 Tag trocknen.
4. Lassen Sie die Farbe vor dem evtl. Zweitanstrich mind. 24 Stunden trocknen. Streichen Sie bitte nicht mehr Schichten als nötig, da sonst die Diffusionsoffenheit negativ beeinflusst werden kann.

...bereits gestrichen:

1. BETOPAINT nicht auf Vollacrylatanstriche auftragen!
2. Säubern Sie bereits gestrichenen Flächen und entfernen Sie loses Material, wie z.B. Putz, Kalk oder Staub.
3. Wenn nötig, waschen Sie die Fläche mit Fassadenreiniger bzw. Moos- und Schimmelentferner sauber und spülen danach alles mit klarem Wasser ab. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.*
4. Tragen Sie nun unseren Tiefengrund BETOPRIME auf und lassen ihn 1 Tag trocknen – so unterstützen Sie die Diffusionsfähigkeit trotz mehrerer Farbschichten und binden die Oberfläche des Putzes/Mauerwerks.
5. Dann streichen Sie mit BETOPAINT die erste Schicht, deren Deckung bei diesem Qualitätsprodukt meist schon ausreicht und lassen die Farbe 1 Tag trocknen.
6. Wünschen Sie einen Zweitanstrich, lassen Sie die Farbe mind. 24 Stunden trocknen. Streichen Sie bitte nicht mehr Schichten als nötig, da sonst die Diffusionsoffenheit negativ beeinflusst werden kann.

Tipps:

- BETOPAINT nicht auf Vollacrylatfarbe auftragen! Diese Plastikfarben haben zumeist etwas Glanz und sind im Falle von Abblätterungen elastisch, weiche, gummiartig.
- Streichen Sie mit einer Rolle oder einem dichten Pinsel (Fassadenpinsel) – nicht jedoch mit einem Lasurpinsel.
- Vermeiden Sie die Verarbeitung auf sehr warmen oder sonnenerwärmten Oberflächen.
- Streichen Sie nicht bei Regen, Schnee, erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen unter 8°C. Berücksichtigen Sie dabei bitte auch die Temperaturen in der Nacht.

Technische Daten:

Bindemittel:	Styrenacrylat	Glanz:	3 (matt)
VOC (Kat A/c):	40 g/l (2010)	Füllmenge:	Basisfarbe+Pigment
Verdünnung:	Wasser, wird jedoch eher nicht verdünnt	Reinigung:	Wasser
Trocknung:	1 Tag	Streichverhalten:	Über +8°C, nicht zu warm
	24 Std. überstreichbar	Reichweite:	4-6 m ² /l
	je nach Temperatur und	Gefahrgutklasse:	Nicht brennbar
	Luftfeuchte	Lagerung:	2 Jahre frostfrei

Achtung!!! Einige Farbtöne (darunter viele RAL-Farbtöne) können in Abhängigkeit zur Pigmentierung eine schlechtere Deckkraft und/oder UV-Instabilität haben als andere Farbtöne. Das gilt für alle Farben, die im Außenbereich verarbeitet werden. Wenden Sie sich vorab gerne an uns.