

KINESISK TRÄOLJA

Chiński olej drzewny / olej tungowy

STOSOWAĆ TYLKO NA SUCHYM DREWNIĘ!

O produkcie:

KINESISK TRÄOLJA stanowi doskonałą ochronę przed wysuszeniem, pękaniem i zabrudzeniem dla wszystkich suchych gatunków drewna, znajdujących się na zewnątrz. Ten olej jest idealny także w przypadku wymagających, szlachetnych gatunków drewna, takich jak drewno teakowe lub mahoniowe. Produkt powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy zachować naturalny kolor drewna np. do mebli ogrodowych, tarasów, okien, drzwi, łodzi i wielu innych. KINESISK TRÄOLJA otrzymuje się z nasion drzewa tung. Wnika on głęboko w drewno (dzięki zawartości oleju lnianego), co zapewnia odpowiednie nasycenie (drewno nie wysycha, nie pęka i nie brudzi się). Zawarty chiński olej drzewny jest wysoce wodoodporny i hamuje proces starzenia się drewna.

UWAGA: Podczas obróbki należy nosić rękawice ochronne!



Zastosowanie:

1. **Powierzchnia musi być czysta i sucha!** Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeszkrobać luźny materiał, np. brud lub kurz, następnie spłukać wszystko czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
2. Podczas stosowania należy nosić rękawice ochronne!
Przed nakładaniem dokładnie wymieszać produkt KINESISK TRÄOLJA, a następnie aplikować go na drewno za pomocą szmatki, pędzlem do farb lazurowych lub wałkiem, aż drewno się nasyci. Zwrócić szczególną uwagę na pokrycie wszystkich krawędzi i rowków.
3. Po około 15 minutach zetrzeć nadmiar oleju szmatką (rękawice ochronne), po czym pozostawić olej do wyschnięcia na 16-24h, w zależności od wilgotności i temperatury.

Rady:

- Nie należy nakładać produktu wczesną wiosną - drewno musi mieć czas by dobrze wyschnąć.
- Stosować tylko na suchym drewnie.
- Nasączone produktem szmaty, pędzle, wałki itp. mogą się łatwo zapalić - po użyciu należy wstawić je do wody i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Efekt ochrony utrzymuje się przez 1-2 lata.

Dane techniczne:

Kolor:	jasnożółty	Sucha zawartość:	45% objętości
Temperatura zapłonu:	40°C	Rozpuszczalnik:	Terpentyna
Gęstość:	850 kg/m ³		
Wydajność:	4-7 m ² /l, na nieobrobionym lub bardzo suchym drewnie, 7-10 m ² / l na heblowanym drewnie		
Czas schnięcia:	16-24 h w zależności od temperatury i wilgotności		
Rozcieńczenie:	Terpentyna balsamiczna lub jej zamiennik- produkt zwykle jest ciężki do rozcieńczenia		
Czyszczenie:	Terpentyna balsamiczna lub jej zamiennik		
Lotne związki organiczne:	Istotne ograniczenia 700 g/l (2010), max. zawartość 462 g/l (2010)		